

FISSACRIL

Fissativo per interno alcali-resistente

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Fissativo per interno alcali-resistente, a base di resina acrilica, indicato per tutti i tipi di supporti murali quali gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci civili a base calce e/o cemento; riduce ed uniforma gli assorbimenti del supporto, garantendo un perfetto ancoraggio ed uniformità della tinta finale. Può essere aggiunto (max 5% in volume), alle normali idropitture traspiranti, tempere o prodotti a base calce e silicati, per conferire maggior resistenza pellicolare.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

Diffi TECNICIE DI III I EICHEIGNE	
COMPOSIZIONE: A base di polimeri acrilici in micro-emulsione acquosa ed additivi selezionati	
PESO SPECIFICO: 1010 ± 5 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: 10 ± 2" (Coppa Ford n°4 a 25°C)
SOLIDI IN VOLUME: 20 ± 1%	RESISTENZA GLI ALCALI (UNI 10795): Alta
RESA: 25 m ² /l (una mano muro rasato)	RICOPERTURA: 4 h (a 20°C/65% U.R.)
TINTA: Incolore	CONFEZIONI (lt): 1 - 5
APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):	Pennello 400% vol.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Agitare accuratamente prima e dopo la diluizione
- Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE

La superficie deve essere pulita ed asciutta.

• Muri nuovi: applicare una mano di FISSACRIL; dopo minimo 4 ore applicare due mani di idropittura.

• Muri già pitturati:

- Con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano di FISSACRIL ed una di idropittura, solo sulle eventuali stuccature. Dopo minimo 4 ore, applicare due mani di idropittura su tutta la superficie.
- Con tempere, pitture a calce o sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano di FISSACRIL sulle eventuali stuccature e una su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore, applicare una mano di idropittura sulle eventuali stuccature e due mani su tutta la superficie.

VOCE DI CAPITOLATO Fissativo incolore per interno alcali-resist micro-emulsione acquosa; riduce ed unifor garantendo un perfetto ancoraggio ed unifor Applicare su superfici murali pulite ed as consumo medio di 0,040 l/m² Al m² €	orma gli assorbimenti del supporto ormità finale del ciclo applicato.
--	---