



# FISSACRIL PIGMENTATO

## Consolidante a copertura uniforme alcali-resistente

### DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Consolidante a copertura uniforme alcali-resistente, per esterno ed interno; di facile applicazione, possiede ottima copertura, consolida in profondità e riduce gli assorbimenti del supporto, garantendo un perfetto ancoraggio, pienezza ed uniformità di tinta finale anche in cicli con prodotti di finitura in tinta forte. All'esterno è indicato per tutti i tipi di intonaci a base calce e/o cemento, calcestruzzo, fibrocemento, cemento-amianto (Eternit) sia nuovi che con presenza di vecchie pitturazioni; può essere ricoperto con tutti i tipi di finiture (Quarzi, Silossani, Silicati e Calci). All'interno è indicato per rasature a base calce o gesso, intonaco civile, cartongesso o come fondo per finiture decorative ad effetto liscio (velature). Può essere eventualmente tinteggiato con le tradizionali paste coloranti concentrate o con qualsiasi sistema tintometrico; si raccomanda, per un'uniformità di tinta finale o per la prosecuzione di tinteggiature, di utilizzare lo stesso lotto di produzione del prodotto usato in precedenza come base di tinteggio.

### DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

<b>COMPOSIZIONE:</b> A base di polimeri acrilici in micro-emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati	
<b>PESO SPECIFICO:</b> 1550 ± 20 g/l (a 20°C)	<b>VISCOSITÀ:</b> 10000 ± 2500 cP (Brookfield DV-1/10 rpm a 25°C)
<b>SOLIDI IN VOLUME:</b> 43 ± 1%	<b>RESISTENZA GLI ALCALI (UNI 10795):</b> Alta
<b>RESA:</b> 6 m <sup>2</sup> /l (una mano muro rasato)	<b>RICOPERTURA:</b> 12 h (a 20°C/65% U.R.)
<b>TINTA:</b> Bianco	<b>CONFEZIONI (lt):</b> 5 - 14
<b>APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):</b>	Rullo 10% vol. Pennello 20% vol.

### AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, a causa dell'elevata percentuale di umidità
- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

### MODALITA' DI APPLICAZIONE

La superficie deve essere pulita ed asciutta.

**ESTERNO:** Su intonaco nuovo o stagionato a base calce o calce/cemento, calcestruzzo, fibrocemento (Eternit): Dopo stagionatura di minimo 30/40 giorni (per intonaci nuovi), applicare una mano di FISSACRIL PIGMENTATO; dopo minimo 12 ore, applicare il prodotto di finitura.

**INTERNO:** Su cartongesso, rasature ad intonaco civile, calce o gesso:

- **Muri nuovi:** applicare una mano di FISSACRIL PIGMENTATO; dopo minimo 6 ore applicare due mani di idropittura.
- **Muri già pitturati:** Con idropitture lavabili, tempere, pitture a calce o sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano di FISSACRIL PIGMENTATO sulle eventuali stuccature ed una su tutta la superficie. Dopo minimo 6 ore, applicare due mani di idropittura.

<b>VOCE DI CAPITOLATO</b>	<b>Consolidante a copertura uniforme alcali-resistente per esterno ed interno, a base di resine acriliche in micro-emulsione acquosa, pigmenti e cariche a granulometria calibrata; garantisce un'ottima copertura finale, anche in cicli con prodotti di finitura in tinta forte.</b> <b>Applicare su superfici murali pulite ed asciutte, uno strato di prodotto con consumo medio di 0,166 l/m<sup>2</sup></b> <b>Al m<sup>2</sup> €</b>
---------------------------	---

La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.

(rev.01)