



INTONACHINO RIVIERA

Rivestimento murale acrilico a spessore alcali-resistente

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Rivestimento murale a spessore alcali-resistente per esterno ed interno, indicato per la protezione e decorazione di tutte le superfici nuove o precedentemente pitturate; trova il suo massimo impiego su intonaci con presenza di cavillature, fessurazioni statiche (<1,0mm) o evidenti segni di rappezzi. Di facile applicazione, anche in giornate ventose o con temperature elevate, possiede una buona traspirabilità ed elasticità pellicolare ed un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Può essere fornito in versione antialga e tinteggiato con le tradizionali paste coloranti concentrate o con qualsiasi sistema tintometrico; garantisce un'ottima tenuta della tinta finale, compatibilmente con il tipo di pigmenti usati (soprattutto gialli, rossi di natura organica); si raccomanda, per un'uniformità di tinta finale o per la prosecuzione di tinteggiature, di utilizzare lo stesso lotto di produzione del prodotto usato in precedenza come base di tinteggio.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di polimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, sabbie di quarzo, cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati	
PESO SPECIFICO: 1800 ± 20 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: Pasta morbida
SOLIDI IN VOLUME: 72 ± 1%	GRANULOMETRIA: 1,5 mm
RESA: 2 Kg/m ² (una mano intonaco civile)	RESISTENZA GLI ALCALI (UNI 10795): Alta
TINTA: Bianco e tinte al campione	CONFEZIONI (Kg): 25
APPLICAZIONE:	Frattazzo Inox a rasare (pronto all'uso) Frattazzo PVC a finire

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Prima dell'uso, agitare accuratamente con trapano miscelatore
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Applicare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C
- E' preferibile proteggere la superficie pitturata dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

CICLI DI APPLICAZIONE

- Intonaci nuovi: dopo stagionatura di minimo 30/40 giorni, applicare una mano di FISSACRIL RIEMPITIVO; dopo 12 ore, applicare una mano a rasare di INTONACHINO RIVIERA.
- Intonaci già pitturati:
 - Esenti da vecchie pitture: spazzolare accuratamente con spazzola metallica; lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano di FISSACRIL RIEMPITIVO; dopo 12 ore, applicare una mano a rasare di INTONACHINO RIVIERA.
 - In presenza di vecchie pitture e/o ripristini di intonaco: asportare le zone in fase di distacco; spazzolare accuratamente con spazzola metallica, lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciare stagionare minimo 10 giorni. Applicare una mano di FISSACRIL RIEMPITIVO su tutta la superficie; dopo 12 ore, applicare una mano a rasare di INTONACHINO RIVIERA.

N.B: Per una maggior uniformità finale del ciclo, applicare FISSACRIL RIEMPITIVO nella stessa tinta della finitura.

VOCE DI CAPITOLATO	Rivestimento murale a spessore alcali-resistente per esterno ed interno, a base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti, sabbie di quarzo e cariche a granulometria calibrata. Applicare su superfici murali già predisposte, uno strato di prodotto con consumo medio di 0,500 Kg/m² Al m² €
---------------------------	---

La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.

(rev.01)