



MICRON

Consolidante per esterno alcali-resistente

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Consolidante per esterno alcali-resistente ad elevata penetrazione, indicato per tutti i tipi di intonaci civili, rasature a base calce e/o cemento, cemento-amianto (eternit) e come antispolvero per pavimenti in cemento. Riduce gli assorbimenti del supporto, garantendo un perfetto ancoraggio ed uniformità della tinta finale; può essere ricoperto con tutti i tipi di finiture (Quarzi, Silossani, Silicati e Calci).

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di polimeri acrilici in micro-emulsione acquosa ed additivi selezionati	
PESO SPECIFICO: 1005 ± 5 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: 10 ± 2" (Coppa Ford n°4 a 25°C)
SOLIDI IN VOLUME: 17 ± 1%	RESISTENZA GLI ALCALI (UNI 10795): Alta
RESA: 10 m ² /l (una mano intonaco civile)	RICOPERTURA: 12h (a 20°C/65% U.R.)
TINTA: Incolore	CONFEZIONI (lt): 1 - 5 - 20
APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):	Pennello 100% vol. Spruzzo 100% vol.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Agitare accuratamente prima e dopo la diluizione
- Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, a causa dell'elevata percentuale di umidità
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
 - Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE

La superficie deve essere asciutta, esente da polvere e parti scarsamente aderenti.

- **Intonaco nuovo a base calce o calce/cemento:**
Dopo minimo 30/40 giorni di stagionatura, applicare una mano di MICRON; dopo minimo 12 ore, applicare il ciclo di finitura.
- **Intonaco stagionato a base calce o calce/cemento:**
 - Esente da vecchie pitture e molto degradato: lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano di MICRON; dopo minimo 12 ore, applicare il ciclo di finitura.
 - In presenza di vecchie pitture e zone di intonaco in fase di distacco: asportare completamente le zone in fase di distacco. Pulire accuratamente con spazzola metallica e lavare con idropulitrice a bassa pressione; lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciare stagionare minimo 10 giorni. Applicare una mano di MICRON solo sulle zone ripristinate; dopo minimo 12 ore, applicare il ciclo di finitura.
N.B: Per una maggior uniformità di tinta finale, applicare preventivamente una mano del prodotto di finitura solo sugli eventuali rappezzi.
- **Pavimenti in cemento:**
Pulire il pavimento da eventuali residui di unto e eliminare il più possibile la polvere presente; applicare una o due mani di MICRON, in base all'assorbimento ed al tipo di protezione finale richiesta.

VOCE DI CAPITOLATO	Consolidante per esterno alcali-resistente ad elevata penetrazione, a base di resine acriliche in micro-emulsione acquosa. Applicare su superfici murali pulite ed asciutte, uno strato di prodotto con consumo medio di 0,100 l/m² Al m² €
---------------------------	--

La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.

(rev.02)